

FISA TEHNICA

TEAVA SANICA



PRODUCĂTOR:

Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:10 P.K. 34520
Beylikdüzü, İstanbul
<https://www.sanicaisi.com.tr/>

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeș nr. 2,
<https://spishop.ro/>

DESTINATIE:

Sistemul de tevi si fittinguri PP-R SANICA, cu insertie de fibra compozita, cu insertie de aluminiu (cu stratul de Al la mijloc) sunt produse pentru a fi utilizate in rețele sanitare de apa rece si calda, sisteme de apa potabila si sisteme termice.

-GAMA PRODUSE
-Teava PP-R (20 mm- 75mm)

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Teavă PP-R PN 20 (4 M)	20*2,8 MM	600250
	25*3,5 MM	600252
	32*4,4 MM	600254
	40*5,5 MM	600256
	50*6,9 MM	600258
Teavă PP-R cu fibră compozită PN 20 (4 M)	20*2,8 MM	600400
	25*3,5 MM	600402
	32*4,4 MM	600404
	40*5,5 MM	600406
	50*6,9 MM	600408
	63*8,6 MM	600410
	75*10,3 MM	600412
Teavă PP-R cu insertie de aluminiu PN 25 (4 M)	20*3.4 MM	630100
	25*4.2 MM	630102
	32*5.4 MM	630104
	40*6.7 MM	630106
	50*8.3 MM	630108
	63*10.5 MM	630110

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Destinate realizării conexiunilor și diferitelor trasee ale instalațiilor sanitare / termice.

- temperatura nominală: 60°C;
- temperatura maximă de lucru: 95°C;
- presiune nominală: 8 bar pentru SDR 7,4
- presiune nominală: 10 bar pentru SDR 6
- presiune nominală: PN 20 bar pt SDR 7,4 și PN 25 bar pt SDR 6 (tevi) la 20 °C
- presiune nominală: PN 25 bar (fitinguri) la 20 °C
- presiunea de distrugere (prin creștere bruscă a presiunii): 80 bar pentru SDR 7,4 la 20 °C
- presiunea de distrugere (prin creștere bruscă a presiunii): 100 bar pentru SDR 6 la 20 °C
- densitate: 0,895-0,905 g / cm³ (ISO 1183)
- indice de topire: 0,2-0,3 g / 10 min. 2,160 kg / 230 °C (ISO 1133)
- modul de elasticitate: 900 MPa (2 mm / min)
- rezistență la impact: 15 J (0 °C)
- nedistrugere (ISO 9854)
- conductivitate termică: 0,24 W / mK (DIN 52612)

NOTA:

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.